

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 6

Edição: Junho/2024

STANLUX FLAKE CL 4010

- Flake (pó) de alumínio especial para concreto celular autoclavado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • Mínima % de metal ativo | 92% |
| • Densidade | 0,12 a 0,15 g/cm ³ |
| • Retenção máxima em # 325 Mesh | 5,0% |

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- | | |
|---|------------|
| • Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) | 16 microns |
| • % de Sólido mínimo | 97% |

Usos Típicos

- Concreto celular autoclavado

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade do usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.
