

## **BOLETIM TÉCNICO**

Revisão: 7

Edição: Junho/2024

### **STANLUX GOLD 7500**

- Liga metálica de cobre zinco e alumínio na forma de pó lamelar e revestida com ácido esteárico
- Purpurina fina com equilíbrio entre as características de cobertura e brilho
- Cores disponíveis:
  - “7500.1” – Cobre
  - “7500.2” – Ouro Pálido
  - “7500.3” – Ouro Rico Pálido
  - “7500.4” – Ouro Rico
- Possibilidade de fornecimento na forma de pasta, com prévio acordo técnico para definição do teor de sólidos e do tipo de solvente.

#### **CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS**

- Tamanho Médio de Partículas (D50 - Malvern) 18 microns
- Retenção máxima em # 325 Mesh 0,8%

#### **CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS**

- Cobertura em Água 6.300 a 7.500 cm<sup>2</sup>/g

#### **Usos Típicos**

- Tintas decorativas, para aerossol spray e serigrafia.
- Acabamentos têxteis
- Plásticos – altas temperaturas e grande esforço mecânico podem prejudicar o efeito metálico e escurecer a cor do produto

---

Antes de usar o produto, recomendamos consultar as informações de segurança, incluindo adequado manuseio e transporte, que estão disponíveis na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico-(FISPQ) do produto. As informações mencionadas neste boletim técnico representam nosso nível atual de conhecimento e experiência, mas não deverão ser considerados como uma garantia. É de responsabilidade de o usuário certificar-se do adequado uso do produto, uma vez que a Aldoro não aceitará responsabilidade sobre qualquer tipo de perda ou dano que possa ocorrer pelo uso destas informações ou aplicação do produto. A Aldoro se reserva o direito de alterar qualquer dado contido neste boletim, resultante de adequação, desenvolvimento ou evolução no processo de produção, sem prévia comunicação.

---