

FICHA TÉCNICA

Revisión: 4

Edición: Junio/2024

STANLUX PASTE 100

- Pasta de aluminio tipo Leafing con partículas lamelares
- Solvente: mezcla de Aguarrás Mineral e Nafta Aromática
- Tamaño mediano de partículas

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • % de Sólidos | 63% a 67% |
| • % de Leafing | 60% mínimo |
| • Retención máxima en # 325 Mesh | 1,0% |
| • Humedad - % máxima | 0,15% |

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- | | |
|---|-------------|
| • Tamaño predominante de partículas (D50 - Malvern) | 18 micrones |
|---|-------------|

Usos Típicos

- Pinturas industriales en general
- Pinturas anti-corrosivas, marítimas y de mantenimiento

Antes de usar el producto, recomendamos consultar las informaciones de seguridad, incluso adecuado manoseo y transporte, que están disponibles en la Ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos-(FISPQ) del producto. Las informaciones mencionadas en esta ficha técnica representan nuestro nivel actual de conocimiento y experiencia, pero no deberán ser consideradas como una garantía. El usuario es responsable por certificarse del adecuado uso del producto, una vez que Aldoro no aceptará responsabilidad sobre cualquier tipo de pérdida o daño que pueda ter sido generado por uso de estas informaciones, así como en la aplicación del producto. Aldoro se reserva el derecho de alterar sin comunicación en avanzado cualquier información de esta ficha, resultante de adecuaciones, desarrollos o evolución en el proceso de producción.

Antes de usar el producto, recomendamos consultar las informaciones de seguridad, incluso adecuado manejo y transporte, que están disponibles en la Ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos-(FISPQ) del producto. Las informaciones mencionadas en esta ficha técnica representan nuestro nivel actual de conocimiento y experiencia, pero no deberán ser consideradas como una garantía. El usuario es responsable por certificarse del adecuado uso del producto, una vez que Aldoro no aceptará responsabilidad sobre cualquier tipo de pérdida o daño que pueda haber sido generado por uso de estas informaciones, así como en la aplicación del producto. Aldoro se reserva el derecho de alterar sin comunicación en adelante cualquier información de esta ficha, resultante de adecuaciones, desarrollos o evolución en el proceso de producción.

Avenida Suécia, nº 570 - Distrito Industrial
CEP 13.505.690 - Rio Claro - SP - Brasil
☎ (19) 3535 6400 - 📠 (19) 3527 0330
✉ aldoro@aldoro.com.br