

FICHA TÉCNICA

Revisión: 1

Edición: Enero/2025

STANLUX PELL 260 R

- Pigmento de aluminio en forma de “pellets” y con resina Laropal A81 e alcohol isopropílico en su composición.
- Partículas finas, de formato lamelar y del tipo leafing.
- Este producto ofrece ventaja de manejo y procesos limpios durante la producción de tintas de impresión, una vez que evita polvo en el ambiente.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICADAS

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • % de Sólidos | 99,2% mínimo |
| • Resina Laropal A 81 | Aprox. 4,0% |
| • Retención máxima en # 325 Mesh (*) | 0,10% |

CARACTERÍSTICAS INFORMATIVAS

- Tamaño predominante de partículas (D50 - Malvern) (*) 11 micrones

Usos Típicos

- Producción de Tintas de Impresión.

(*) – datos referentes a la pasta de aluminio que genera el producto, por lo tanto, antes de la convertir se en “pellets”

Antes de usar el producto, recomendamos consultar las informaciones de seguridad, incluso adecuado manejo y transporte, que están disponibles en la Ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos-(FISPQ) del producto. Las informaciones mencionadas en esta ficha técnica representan nuestro nivel actual de conocimiento y experiencia, pero no deberán ser consideradas como una garantía. El usuario es responsable por certificarse del adecuado uso del producto, una vez que Aldoro no aceptará responsabilidad sobre cualquier tipo de pérdida o daño que pueda haber sido generado por uso de estas informaciones, así como en la aplicación del producto. Aldoro se reserva el derecho de alterar sin comunicación en avanzado cualquier información de esta ficha, resultante de adecuaciones, desarrollos o evolución en el proceso de producción.
